

KT3-01728BXD4/1

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

26/09/2024

Page 01/01

- Tên mẫu/ Name of sample : SÀN GỖ NHỰA TỔNG HỢP – THE SUNWOOD
SWV140T25 – 140 x 25 x 1800 mm
Dự án: 120 lô biệt thự tại các ô phố C41, C42, C43, C44 khu dân cư và công viên Phước Thiện
Gói thầu số 6: Thiết kế và thi công cảnh nước, bến du thuyền, kè, hồ và cầu nâng
Hạng mục: Sàn gỗ nhựa tổng hợp – Phao thép và Cầu View
- Mô tả mẫu : Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin mẫu do khách hàng cung cấp. Các thông tin mô tả mẫu về kích thước, khối lượng ... là giá trị danh định chỉ có ý nghĩa nhận dạng mẫu không phải kết quả thử nghiệm. / Testing sample was sampled by customer, sample name and sample information were supplied by customer. The descriptive information about dimensions, weight, etc. are nominal values intended solely for sample identification and not as test results.
06 thanh/ bars - (1800 x 140 x 25) mm
- Số lượng mẫu/ Quantity : 01
- Ngày nhận mẫu/ Date of receiving : 20/09/2024
- Thời gian thử nghiệm/ Testing duration : 23/09/2024 – 26/09/2024
- Nơi gửi mẫu : CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XÂY DỰNG ĐỒNG PHONG (VIỆT NAM) / TUNG FENG CONSTRUCTION ENGINEERING (VIETNAM) CO., LTD
Customer Đường Phước Thiện, P. Long Bình, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
- Kết quả thử nghiệm/ Test results :

Tên chỉ tiêu Characteristic	Phương pháp thử Test method	Kết quả thử nghiệm Test result
7.1. Độ bền uốn (lực uốn phá hủy), Bending load	TCVN 11352 : 2016	3950
7.2. Khối lượng thể tích, Density	TCVN 11352 : 2016	1,32
7.3. Độ hút nước (72 h) , Water absorption	TCVN 11352:2016	0,5

Ghi chú/ Note:

Mẫu được thử vào ngày 26/09/2024 với sự chứng kiến của khách hàng và các bên liên quan
The samples were tested on 26/09/2024 with the witness of the customer and related parties

PHỤ TRÁCH PTN VẬT LIỆU XÂY DỰNG
HEAD OF CIVIL ENGINEERING
TESTING LAB.



Trần Ngọc Sâm

TL. GIÁM ĐỐC/ PP. DIRECTOR
TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HEAD OF TESTING LAB.



Nguyễn Văn Tùng

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
- Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ k = 2, phản bố chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.
The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k = 2, at 95 % confidence level.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.
- Mọi thắc mắc về kết quả, khách hàng liên hệ theo địa chỉ dh.cs@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin.
Please contact QUATEST 3 at the email addresses dh.cs@quatest3.com.vn for further information about test report.
- Phòng Thử nghiệm đã được Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA)-Việt Nam công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017 (Vilas 004). Các chỉ tiêu có dấu (*) là chưa được công nhận.
The Testing Lab is accredited as conforming to ISO/IEC 17025:2017 by Bureau of Accreditation - Viet Nam (Vilas 004). The characteristics marked with (*) are not accredited yet.

KT3-01728BXD4/2

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

26/09/2024
 Page 01/01

- Tên mẫu/ *Name of sample* : SÀN GỖ NHỰA TỔNG HỢP – THE SUNWOOD
 SWV140T25 – 140 x 25 x 1500 mm
 Dự án: 120 lô biệt thự tại các ô phố C41, C42, C43, C44 khu dân cư và công viên Phước Thiện
 Gói thầu số 6: Thiết kế và thi công cảng nước, bến du thuyền, kè, hồ và cầu nâng
 Hạng mục: Sàn gỗ nhựa tổng hợp – Phao thép và Cầu View
- Mô tả mẫu : Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin mẫu do khách hàng
 Description cung cấp. Các thông tin mô tả mẫu về kích thước, khối lượng ... là giá trị danh định chỉ có ý nghĩa nhận dạng mẫu không phải kết quả thử nghiệm. / *Testing sample was sampled by customer, sample name and sample information were supplied by customer. The descriptive information about dimensions, weight, etc. are nominal values intended solely for sample identification and not as test results.*
 06 thanh/ bars - (1500 x 140 x 25) mm
- Số lượng mẫu/ *Quantity* : 01
- Ngày nhận mẫu/ *Date of receiving* : 20/09/2024
- Thời gian thử nghiệm/ *Testing duration* : 23/09/2024 – 26/09/2024
- Nơi gửi mẫu : CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XÂY DỰNG ĐỒNG PHONG
 Customer (VIỆT NAM) / TUNG FENG CONSTRUCTION ENGINEERING (VIETNAM) CO., LTD
 Đường Phước Thiện, P. Long Bình, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

7. Kết quả thử nghiệm/ *Test results* :

Tên chỉ tiêu <i>Characteristic</i>		Phương pháp thử <i>Test method</i>	Kết quả thử nghiệm <i>Test result</i>
7.1. Độ bền uốn (lực uốn phá hủy), <i>Bending load</i>	N	TCVN 11352 : 2016	3603
7.2. Khối lượng thể tích, <i>Density</i>	g/cm ³	TCVN 11352 : 2016	1,34
7.3. Độ hút nước (72 h) , <i>Water absorption</i>	%	TCVN 11352:2016	0,8

Ghi chú/ *Note*:

Mẫu được thử vào ngày 26/09/2024 với sự chứng kiến của khách hàng và các bên liên quan
The samples were tested on 26/09/2024 with the witness of the customer and related parties

PHỤ TRÁCH PTN VẬT LIỆU XÂY DỰNG
HEAD OF CIVIL ENGINEERING
TESTING LAB.

TL. GIÁM ĐỐC/ PP. DIRECTOR
TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HEAD OF TESTING LAB.

Trần Ngọc Sâm



Nguyễn Văn Tùng

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / *Name of sample(s) and customer are written as customer's request.*
- Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ k = 2, phân bố chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.
The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k = 2, at 95 % confidence level.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.
- Mọi thắc mắc về kết quả, khách hàng liên hệ theo địa chỉ dh.cs@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin.
Please contact QUATEST 3 at the email addresses dh.cs@quatest3.com.vn for further information about test report.
- Phòng Thử nghiệm đã được Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA)-Việt Nam công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017 (Vilas 004). Các chỉ tiêu có dấu (*) là chưa được công nhận.
The Testing Lab is accredited as conforming to ISO/IEC 17025:2017 by Bureau of Accreditation - Viet Nam (Vilas 004). The characteristics marked with () are not accredited yet.*